

KT3-00278AXD3/2


PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

08/03/2023
Trang 01/01

- Tên mẫu : SÀN GỖ NHỰA LỖ TRÒN MÀU BROWN
- Mô tả mẫu : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin mẫu do khách hàng cung cấp
05 tấm – (700 x 140 x 25) mm
- Số lượng mẫu : 01
- Ngày nhận mẫu : 22/02/2023
- Thời gian thử nghiệm : 23/02/2023 – 08/03/2023
- Nơi gửi mẫu : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GRAND WOOD
107 Đường số 1, KDC Dương Hồng, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh,
Thành phố Hồ Chí Minh
- Kết quả thử nghiệm :

Tên chỉ tiêu		Phương pháp thử	Kết quả thử nghiệm
7.1. Độ ẩm,	%	BS EN 15534-1: 2014	0,68
7.2. Khối lượng thể tích,	kg/m ³	ASTM D 2395 - 14 Method A	1357
7.3. Cường độ uốn,	MPa	BS EN 15534-1 : 2014 Annex A	25,4
7.4. Modun đàn hồi khi uốn,	GPa	BS EN 15534-1 : 2014 Annex A	3,51

PHỤ TRÁCH PTN VẬT LIỆU XÂY DỰNG



Trần Ngọc Sâm

TL. GIÁM ĐỐC
TRUNG TÂM KỸ THUẬT
TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG
CHẤT LƯỢNG 3



Nguyễn Tấn Tùng